PVC FOTOLUMINISCENTE

TAMAÑO MM	MICRAS	REFERENCIA
1200 x 1000	1200 µm	SI84FL1200

Normativa:

ESPESOR	TAMAÑO	PESO (gr/m2)
Luminiscencia medida en condiciones de laboratorio	Luminancia a 10 minutos = 40 mcd/m2 Luminancia a 60minutos= 5,6 mcd/m2 Tiempo de atenuación = 2500 minutos	Según UNE 23035-1
Cámaras de niebla salina	Sin decrecimiento de un 5% sobre valores iniciales de luminancia a las 96 h. de exposición	Según UNE 53127
Composición y aditivos	Material plástico autoextinguible o metálico revestido de fotoluminiscente sin contenido de fósforo y plomo apreciables (< al 1%)	Según UNE-EN ISO 7253
Radiactividad	< 74 kBq / kg (Este valor debe corresponder con el especificado enla legislación vigente en cada momento)	